

✂ Ellinor Kumaş Teknik Analiz Özeti

Bu kumaş, yüksek dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlayan **A Sınıfı** bir örme kumaştır.

Test Adı	Sonuç	Kategori	Yorum
Aşınma (Martindale)	35.000 - 45.000 Devir	A	Uzun yıllar aşınmaya ve delinmeye dirençli.
Dikiş Dayanımı	1,2 mm - 1,8 mm	A	Dikiş yerlerinde açılma yapmaz, kalıbını korur.
Tüyenme (Pilling)	4-5	A	Yüzeyde boncuklanma ve topaklanma yapmaz.
Yırtılma Direnci	71 N (Çözüğü) / 52 N (Atkı)	A	Kumaş yapısı oldukça sağlamdır.
Gramaj	360 g/m ²	-	İdeal döşemelik ağırlığına sahiptir.

☐ Leke Çıkarma ve Temizlik (EASY CLEAN)

Kumaşın özel teknolojisi, zorlu lekelerin kimyasal deterjan kullanmadan sadece suyla temizlenmesine imkan tanır. Ketçap, kahve ve tükenmez kalem lekeleri şu adımlarla çıkarılabilir:

- Müdahale:** Kir fazlalığını bir kaşık yardımıyla kumaşa zarar vermeden nazikçe sıyırın.
- Suyla Islatma:** Lekeli bölgeyi suyla ıslatın.
- Tampon Yapma:** Temiz bir kağıt havlu veya yumuşak bir bezle lekenin üzerine bastırarak sıvıyı emdirin (asla ovalamayın).
- Kuruma:** Kumaşı kendi kendine kurumaya bırakın.

👜 Genel Kullanım ve Bakım Koşulları

- Doğal Süreç:** Kumaşlarda tüyenme (pilling) doğal bir süreçtir ve tamamen yok edilmesi teknik olarak mümkün değildir.
- İplik Çekilmesi:** Keskin ve sivri objelerin takılması sonucu iplik çıkması yaşanabilir.

3. **Renk Geçiři:** Koyu renkli kumařlardan açık renkli yüzeylere pigment geçiři (boya verme) doğal bir fenomendir.
4. **UV ve Isı:** Güneř ışıđına ve ısı kaynaklarına (radyatör vb.) doğrudan maruz kalmak, özellikle yoğun renklerde solmaya neden olabilir.
5. **Depolama:** Kırışıklıkları önlemek için kumař yatay pozisyonda ve tek yöne bakacak şekilde saklanmalıdır. Üst üste ağır baskı altında bekletilmesi kalıcı izlere yol açabilir.
6. **Gölgelenme:** Işıđın geliř açısına göre kumař yüzeyinde parlama ve gölgelenme olması kumařın karakterinden kaynaklanan doğal bir durumdur.
7. **Noktasal Basınç:** Yüzeye uygulanan sert noktasal baskılar kumařın dokusunda açılmaya veya kalıcı esnemeye sebep olabilir.
8. **Ton Farklılıđı:** Teknolojik sebeplerle üretim partileri arasında bir ton renk farkı görülebilir.
9. **Üretici Sorumluluđu:** Mobilya imalatçısı, kumařın yapısına uygun iğne ve dikiř türünü seçmekle yükümlüdür.
10. **Kimyasal Güvenlik:** Kumařlar, Avrupa Birliđi'nin zararlı kimyasallarla ilgili REACH yönetmeliđine tam uygundur.